



DecoMax Spraylakk

Mars 2018

Produktbeskrivelse

DecoMax Spraylakk er en slitesterk lakk, beregnet til dekorasjons- og hobbymaling på tre og metallflater ute og inne.



Behandling

Forbehandling:

Overflaten skal være tørr og ren for fett, smuss, voks og polish. Vaskes med Nordsjö Forvask. Ujevnheter og løstsittende malingrester skrapes bort og slipes ned. Blanke flater bør mattslipes eller grunnes med en primer for å få best verdheft.

Bruk:

Umalte flater og flater som krever rustbeskyttelse grunnes med hvit eller grå primer. Normalt er det ikke nødvendig å grunne treflater. Tildekk området rundt flaten som skal males. Spray på et jevnt lag som ikke er tykkere enn at lakken ikke begynner å sige/renne. La tørke. Spray også eventuelt på et lag til.

Helse og miljø

Tomemballasje leveres til gjenvinning. For ytterligere informasjon - se sikkerhetsdatabladet.

Se: www.tomtogtort.no

Tekniske data

Fysikalske data:

Type: Alkyd
Glans: Akrylsampolymer
Støvtørr: 5 og 90 + 23°C 50 % RF: 1 time
Densitet: 1,1
Tørrstoff: 60 % +5°C Maks +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Brekking: Nei
Emballasje: 0,4 liter
Lagring: Frostfritt
Bruksdata:
Forbruk: 6-8 m²/L
Påføringsmetoder: Sprøytes på
Tørketider: (v+23°C, 50 % RH)
Støvtørr: 1 time
Overmalbar: < 2 timer/> 4 DØGN
Brukstørr: 6-8 timer



AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies.