

JOTUN Treolje V

Produktbeskrivelse

Type

Spesialolje for impregneret treverk (terasser, møbler o.l.) til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Gir et pent oljet utseende. Beskytter mot sprekkdannelser, lysnedbryting og fukt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Har gode penetrerende og vannavvisende egenskaper.

Underlag

Anbefales på trykkimpregneret og vakuuimpregneret trevirke som f.eks. terrassegulv, leegger, hagemøbler etc.

Produktdata

Fås i følgende baser	Klar base skal brekkes over Jotun Multicolor etter TREBITT Oljebeis C-base resepter.
Brekking	Inntil 6 % med Jotun Multicolor brekkfarger.
Generisk type	Alkydolje fortynnet i vann.
Tørrestoff	25 ± 2 volum%
Litervekt	0,98 kg/l
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Produkt klar til bruk. Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om. Oljen skal være tørr før den utsettes for fukt, sjekk at det ikke er meldt regn det første døgnet etter påføring. Behandling av tette tresorter som sibirisk lerk kan gi redusert holdbarhet pga. manglende inntrengning i treverket. Pigmentert behandling gir best beskyttelse. Treoljen ser melkeaktig ut i boks, men får et fargeløst utseende etter tørk.

Påføringsmetoder

Pensel eller rull og pensel. Produktet skal ikke sprøytes.

Forhold under påføring

Må ikke benyttes på rimet treoverflate. Unngå påføring i direkte sollys, fuktig vær og ved lave temperaturer.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt 6 - 10 m²/l

Rengjøring av maleverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Tørketider

Høy luftfuktighet og lav temperatur forlenger tørkeprosessen.

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	48 t	24 t	6 t
Brukstørr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nytt impregnert treverk: Bør tørke 1-2 mnd. Utslag av impregneringsrester fjernes med stiv børste. Skyll godt med vann og la det tørke. Gammelt, impregnert treverk: Værslitte flater stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Ubehandlet, oljet eller beiset treverk behandles med TREBITT Terrassebeisfjerner iht. bruksanvisning. NB! Alle rester av TREBITT Terrassebeisfjerner skal skylles grundig bort.

Topptrøk

JOTUN Treolje V. Når treverket er tørt påføres kun ett tynt strøk. Behandle 1-2 bord i hele lengderetningen om gangen. Tørk av ev. overskudd med en tørr, lofri klut. Produktet skal trenge inn i treverket og ikke danne film.

Etterbehandling

JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Dette fjerner smuss og frisker opp fargen.

Videre vedlikehold er avhengig av slitasje.

Anmerkning

JOTUN Treolje V anbefales ikke benyttet som beis på trehus.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.
Transportinformasjon, se punkt 14.
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45971013, 23927031

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.