

Gjøco Kalkmaling er en mineralsk kalkmaling til interiør bruk i tørre rom. Gir en levende og betongaktig overflate. Benyttes på bygningsplater, puss, betong og sparklede overflater. I områder med risiko for slitasje, fukt og vannsøl anbefales påføring av Gjøco Sealer til toppstrøk.

FYSIKALSKE DATA

Type:	Mineralsk kalkmaling
Farge:	Basen brekkes til ønsket farge
Glans:	Helmatt 01
pH:	12-13
VOC:	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/l): 200 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <30 g/l VOC

BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel
Anbefalt forbruk:	8-10 m ² /liter avhengig av underlaget Til strøk nr.2 må et høyere forbruk påregnes: 5-8 m ² /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	1 time
Overmalingsintervall, minimum:	4 timer Overmalingsintervall for bruk av Gjøco Sealer er 24 timer
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur
Tynner:	Produktet er ferdig til bruk og skal ikke tynnes
Rengjøring av maleverktøy:	Vann
Sikkerhet:	Produktet har høy pH; bruk beskyttelseshansker og -briller

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Rengjør med Gjøco Husvask eller Gjøco Interiørvask. Tidligere oljemalte flater, MDF-plater og harde, glatte underlag mattes med slipepapir. På tidligere malt underlag anbefales det å grunne med Gjøco Interiør 10 før påføring av Gjøco Kalkmaling. På sugende underlag, og sparklete flater anbefales det å grunne med to strøk Gjøco Interiør 10 eller Gjøco Supermatt Rom i samme farge som kalkmalingen for å få et jevnt underlag.

Bruksmåte

Påfør 1 strøk Gjøco Kalkmaling. Malingen skal påføres med pensel og skal villstrykes/krysspensles for å oppnå en levende overflate. Det er vanligvis nok med ett strøk. Ta prøveoppstrøk hvis det ønskes mer enn ett strøk; strøk nr. 2 kan gi et annet fargespill. Bredden på penselen har betydning for resultatet; jo smalere pensel, jo mer fargespill. 100 mm pensel gir et fint resultat, men andre

størrelser kan også brukes. Ta prøveoppstrøk. Malingen skal påføres tynt, for tykke strøk kan gi krakelering.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Ulike prod.nr. blandes før bruk til siste strøk for å unngå glans- og fargeforskjell. Rør godt om før bruk. Kan etse på glass og metall. Gjøco Kalkmaling er en diffusjonsåpen maling med høyt pigmentinnhold. Den har begrenset vaskbarhet og vil få en fargeendring ved fukt, fett- og vannsøl. Det anbefales å påføre Gjøco Sealer på overflater hvor det er risiko for slitasje, fukt og vannsøl. Gjøco Sealer vil gi en dypere fargevirkning. På grunn av malingens beskaffenhet kan enkelte farger gi høyere viskositet. Fargen er mørkere i våt tilstand og vil endres under tørking.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.
