



Erstatter: 2010-08-24

Dato: 2012-07-18

Casco MultiFix Rapid 4113

Multifix Rapid er et sementbasert, hurtigherdende fleksibelt flislim for montering av keramiske fliser på vegg og gulv. Kan benyttes ute og inne. Kan brukes på gulv med varmekabler.

- Ute og Inne
- Gulv og vegg
- Sigefritt
- Hurtigherdende
- Til varmegulv

TEKNISK DATA

Basis:	Hurtigherdende sementbasert flislim
Emballasje:	5 kg og 25 kg
Farge:	Grå
Blandingsforhold:	25 kg pulver blandes med 6,0 liter kaldt vann
Brukstid:	Ca 45 min ved +18 °C
Gangbar:	Ca 3 timer
Skinndannelse:	Ca 10 minutter
Tørketid:	Kan fuges etter ca 3 timer
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 20°C. gjelder både underlag og pulver
Forbruk:	6 mm tanning 2,1 kg /m2 8 mm tanning 2,8 kg /m2 10 mm tanning 3,0 kg /m2
Verktøy:	Tannet sparkel
Oppbevaring:	12 mnd, svalt i uåpnet emballasje.

GENERELT

Ved oppbygging av våtrom, se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder

UNDERLAG

Underlaget må være fast og rent fritt for olje, fett og støv. Svake og løse overflater fjernes mekanisk. Sterkt sugende underlag må primes med Casco Primer 3698. I våte rom må gulvene samt vegger i soner med stor vannbelastning forbehandles med Casco AquaStop 3635. På PVC belegg må eventuell polish fjernes med Casco Polishfjerner, skylles godt og slipes, primes med Superprimer 3647. Varmekabler må være kalde og slått av før liming med MultiFix Rapid.

BLANDINGSFORHOLD

Rør Multifix Rapid ut i rent kaldt vann ved hjelp av drill og med hastighet ca. 600 rpm. Ikke bland mer masse enn det som benyttes til ca 45 minutters arbeid.

PÅFØRING

Påfør limet med en tannet stålsparkel. Tanning på stålsparkelen tilpasses flisene. Flisene presses med en svak sidebevegelse inn i limet. Ikke påfør mer lim enn til 15 minutters arbeid.

I svømmebasseng, tungt belastede gulv og ved utendørs liming påføres limet på flisbaksiden før det presses ned mot underlaget. På slike flater skal limet ha en oversmitting til flisene på 100 %. Varme i gulvet kan settes på en uke etter fugging.



HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: inneholder > 30 % sement.
Etsende, Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes.
Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Verktøy rengjøres med vann før flislimet er herdet.
Herdet flislim fjernes mekanisk.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker ute-lukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS
Postadresse:
Postboks 565,
1411 KOLBOTN
Tlf.: +47 66 81 94 00
Fax +47 66 81 94 51
Web: www.casco.no