

SurfaTech

PROFF FASADE



Beskrivelse:

SurfaTech Proff Fasade er en emulsjonsmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd.

Inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp.

SurfaTech Proff Fasade er en slitesterk og glansstabil høykvalitetsmaling som gir treverket god beskyttelse mot værpåvirkning og sollysets nedbryting.

SurfaTech Proff Fasade kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Kan også benyttes på primet metall. Nytt, ferdig grunnet eller bart treverk må først behandles med SurfaMix P primer eller Oljegrunning.

Tekniske data:

Type:	Hybridmaling basert på ren akryl og vanntynnbar alkyd.
Farge:	Hvit, A, B, C base
Glans:	Halvblank 25-35
Viskositet (P):	130-150
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,2
Tørrstoff (volum %):	Ca. 38
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner / rengjøringsmiddel:	Vann
Anbefalt filmtykkelse, våt:	90-110 mikrometer
Anbefalt filmtykkelse, tørr:	40-50 mikrometer
Anbefalt forbruk:	Uhøvlet tre ca. 7-10 m ² /liter, høvlet tre ca. 10-12 m ² /liter
Veiledende data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.018"
Viftevinkel:	65°-80°
Malingstrykk:	150 - 180 kg/cm ²
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	1/2 time. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Støvtørr:	2 timer. Avhenger av temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.
Overmalingsintervall (v/23 °C), min.:	
Minimum påføringstemperatur:	+5°C. Lave temperaturer gir lengre tørketid, og større risiko for duggmatting m.m.

BRUKSANVISNING

Forbehandling

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Nytt treverk, som har stått ubehandlet i mer enn 4-6 uker rengjøres med Husvask og stålbørstes for løse trefibre. Tidligere behandlet treverk rengjøres med Kraftvask (følge bruksanvisningen på emballasjen).

Gammel løs maling/ beis fjernes ved stålborsting/skraping. Flater som er angrepet av svertesopp behandles med Sopp- og Grønskefjerner/DeSalin AM.

Nytt, ferdig grunnet eller bart treverk må grunnes med 1 strøk Oljegrunding før påføring av SurfaTech Proff Fasade. NB! Det er viktig med god rengjøring for å sikre tilfredsstillende vedheft til underlaget. Undersøk alltid vedheften til tidligere malt treverk. Er vedheften dårlig fjernes gammel maling og treverket grunnes med Oljegrunding før påføring av SurfaTech Proff Fasade. Påse at all endeved mettes med Oljegrunding 3-4 strøk før påføring av SurfaTech Proff Fasade. På høvlet treverk og andre harde og blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

Bruksmåte

SurfaTech Proff Fasade er ferdig til bruk og skal normalt ikke tynnes. Nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk og nytt høvlet treverk påføres 3 strøk. Tidligere beiset, dekkbeiset eller malt treverk påføres 1-2 strøk etter behov, eventuelt 3 strøk på høvlet treverk.

Lagring

Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking. Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



ØVRIG INFORMASJON

Vær oppmerksom på linolje- og fuktproblemer. Duggfall/ regn på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Gammel tjære- eller mineraloljebehandling kan gi misfarging ved ny behandling. Ta prøveoppstrøk. Bokser med ulike produksjonsnummer blandes godt før bruk for å unngå glans- og fargeforskjeller. Malingen må ikke utsettes for frost. Maling på brannbeskyttet kledning kan gi saltutfelling og avflaking.

Emballasjestørrelse: 10(9) liter.

SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.



Sprøyting må kun
Utføres av fagfolk

23°C 50%RH:
½ time*

23°C 50%RH:
2 timer*

Tynner/rengjøring:
Vann

Lagres og fraktes
Frostfritt og stående

*Tørketid avhenger av temperatur og luftfuktighet

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatte tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato. SurfaTech Proff Fasade er utviklet i samarbeid med Gjæco AS, og produseres på Gjæco's produksjonsanlegg. Utgitt av SurfaTech AS

SurfaTech AS, Luramyerveien 69, 4313 Sandnes

Tlf.: 51 59 51 00

E-post: post@surfatech.no

www.SurfaTech.no