

QUICK BENGALACK UNIVERSALLAKK

Produkttype:

Quick Bengalack Universallakk er en alkydlakk som gir en hard og slitesterk overflate. Quick Bengalack Universallakk er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet.

Bruksområder:

Quick Bengalack Universallakk benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på landbruksredskaper, jernkonstruksjoner, maskiner, portstolper, gjerder/hegn, sykler, møbler, innredninger o.l.

Tekniske data:

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, tørt og mattslipt. Fjern alt fett, olje, rust, løstsittende maling o.l. <u>Galvanisert stål, lettmetall og aluminium:</u> Nye flater avfettes med Universaltynner Nr. 1 og vaskes med Butinox Kraftvask i forholdet 1:5 med vann. Skyll godt. Påfør så Quick Bengalack Metallgrunning. <u>Jern/stål:</u> Alle flater vaskes med Butinox Husvask evt. Kraftvask og skylles godt. Fjern løs maling o.a. Alle synlige rustflater må stål-børstes grundig ned til bart metall. Deretter grunnes det med Quick Bengalack Metallgrunning.
Bruksmåte:	Rør godt om før og under bruk. Påføres jevnt med 2 strøk, i anbefalt filmtykkelse.
Påføringsmetode:	Flat pensel, korthåret rull/fordriver. Sprøyting må gjøres av profesjonelle.
Anbefalt forbruk:	10–12 m ² /ltr. pr strøk
Anbefalt filmtykkelse, tørr	35 µm pr strøk
Viskositet	~320 cP (Cone & Plate)
Litervekt	1,14 (Hvit)
Volumtørrstoff (i %):	Ca. 41 (Hvit)
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	Overmalbar: Ca. 5 timer Brukstørr: Min. 10 timer
Glans (v/ 60 °):	Blank: 90–100 Silkematt: 25–35 (finnes kun i Hvit og Sort) Matt: 4–7 (finnes kun i Sort)
Data for høytrykkssprøyte:	Dyse: 0,013" Viftevinkel: Opptil 80 °

	Arbeidstrykk: Min. 150 kg/cm ²
Tynning/rengjøring:	Scanox White Spirit.
Emballasje/baser:	<u>0,25 ltr.:</u> Blank: Hvit, Sort, Signalgul, Signlrød, Bladgrønn, Marineblå Silkematt: Hvit, Sort. <u>0,75 ltr.:</u> Blank: Hvit, Sort Silkematt: Sort Matt: Sort. <u>0,68 ltr.:</u> Baser, blanke: A-, B-, C-, Gul-, Gulorange base. <u>2,7 ltr.:</u> Baser, blanke: A-, B-, C-base.
Avfallshåndtering:	Tomemballasje og lakkrester leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.
Anmerkninger:	Enkelte farger er kun tilgjengelig 0,25 ltr. emballasje. Kan lagres i minusgrader. Benyttes ikke ved fare for dugg el. regn før filmen er tørr. Bokser med ulike produksjonsnummer bør blandes før bruk. Baser skal fargebrytes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.
Ytterligere informasjon:	Se quickbengalack.no/jotun.dk for informasjon, teknisk-, HMS- og FDV Datablader for produktet.
Revisjonsdato:	02.11.2012