

QUICK Bengalack Universal Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Universal Spray er en alkydbasert toppstrøksmaling.

Egenskaper og fordeler

QUICK Bengalack Universal Spray gir en hard og slitesterk overflate. **QUICK Bengalack Universal Spray** er værbestandig og har god vann- og kjemikaliebestandighet. Spesielt godt egnet på områder hvor det er vanskelig å komme til med pensel.

Bruksområde

QUICK Bengalack Universal benyttes innvendig og utvendig som dekkstrøk på metall, tre og hardplast. Benyttes på gjenstander som sykler, gjerder/hegn, maskiner, portstolper, hagemøbler, småreparasjoner på biler, innredninger/inventar o.l.

QUICK Bengalack Universal Spray Klar har en svak, gulaktig egenfarge, som vil påvirke fargen på lyse/hvite underlag.

Produktdata

| | |
|-----------------------------------|---|
| Emballasjestørrelser | Sprayboks (netto innhold ca. 400 ml). |
| Farger | Blank :1 Hvit, 150 Sort, 83 Signalrød, 60 Signalgul, 131 Marineblå, 117 Bladgrønn, 5746 Orange, 5944 Buzz, 5813 Piruett, 935 Pastell grå, 5930 Dus, 1111 Klar Silkematt : 301 Hvit, 153 Sort, 5945 Hipt, 5936 Dypt vann, 5938 Havgud, 5948 Core, 5952 Naturlig, 5953 Sanselig, 5926 Frappe, 5931 Solnedgang, 5933 Årgang, 5932 Skinn, 948 Siv, 5954 Freestyle, 5502 Krem, 5916 Klassisk hvit, 5918 Temperert, 5921 Panter, 2222 Klar |
| Glansgrad | Blank: 90–100 Silkematt: 10–16 |
| Flammepunkt | Closed cup (CC): -7°C (19.4°F) |
| VOC for bruksklart produkt | EU grenseverdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet inneholder maks 840 g/l VOC. |

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Drivgass: Butan/propan.
Produktet er klassifisert som ekstremt brannfarlig.

Påføringsutstyr/-metoder

Ristes kraftig i 2 min. før bruk. Påføres jevnt i anbefalt filmtykkelse.

Hold boksen mest mulig loddrett under sprøyting. Spray jevnt og tynt med en avstand på ca. 30–40 cm. Hold boksen i bevegelse under påføring. Sprøyt først i horisontal retning. Etter 5 min., sprøytes i vertikal retning. Gjenta med ca. 5 min. mellomrom til ønsket effekt. Avslutt med et fyldig strøk.

Etter bruk, snu boksen og spray til det bare kommer drivgass.

Tynner

White Spirit

Forhold under påføring

Sprøyt ikke hvis det er fare for dugg eller regn før malingfilmen er tørr.

Tørketider

Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

| | |
|----------------------------|-------|
| Relativ luftfuktighet (RH) | 50 % |
| Lufttemperatur | 23 °C |
| Underlagstemperatur | 23 °C |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Overmalbar | Ca. 5 minutter |
| Brukstørr / forsiktig bruk | Min. 1 time |
| Sterk belastning / gjennomherdet | 3-4 uker |

Bruksanvisning

Underlaget skal være fast, rent og tørt.

| Underlag | Behandling |
|---------------------------------|--|
| Nytt jern og stål: | Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres jevnt til ønsket utseende. |
| Tidligere malt jern og stål: | Fjern all rust, løs maling, fett og andre forurensninger. Eksisterende maling mattslipes. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask (tynnet med vann 1:10). Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres jevnt til ønsket utseende. |
| Galvanisert stål og lettmetall: | Avfettes med QUICK Bengalack Avfetting Spray eller UNIVERSALTYNNER NR. 1 . Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask tynnet 1:5 med vann. Skyll grundig med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres jevnt til ønsket utseende. |
| Hardplast: | Underlaget skal være fritt for fett og andre forurensninger. Vask med BUTINOX Husvask og Kraftvask . Skyll med vann. Underlaget må være helt tørt før videre behandling. Deretter grunnes det med QUICK Bengalack Grunning . Toppstrøk: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres jevnt til ønsket utseende. |

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående. Kan lagres i minusgrader.

Avfallshåndtering

Tomemballasje og rester av innhold leveres til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.



Miljømerking

BREEAM[®] NOR Produktet tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR til VOC og A20 listen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

Dette dokumentet dekker informasjon om:

QUICK Bengalack Universal Spray Blank: Produkt ID 44022, Produktkode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar): Produkt ID 44083, Produktkode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt: Produkt ID 44062, Produktkode 6A8

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar): Produkt ID 44082, Produktkode 6A8

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

QUICK Bengalack Universal Spray Blank: 55805275, 55805286, 55805294, 55805305, 55805313, 55805324, 55805332, 55805343, 55805362, 55805377, 55805381

QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar): 55805358

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt: 55808018, 55808022, 55808037, 55808041, 55808056, 55808060, 55808075, 55808086, 55808094, 55808105, 55808113, 55808124, 55808132, 55808143, 55808158, 55808162, 55808177, 55808181

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar): 55808196

NOBB modul nummer

42168644

42168644, 42169155

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.