

BENAR Matt

Produktbeskrivelse

Type

Matt alkydolje til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Den er værbestandig og vannfast. BENAR Matt kan også anvendes som halvmatt sistestrøk på andre typer underlag.

Bruksområde

Utmerket som sistestrøk på edle tresorter, der en matt overflate er ønskelig. Brukes på garasjeporter, dører, hagemøbler, vinduer etc.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L
Farger	Klar.
Glansgrad	Halvmatt
Generisk type	Alkydolje til utendørs bruk.
Tørrestoff	56 ± 2 volum%
Litervekt	0,95 kg/l
Flammepunkt	62 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 400 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk.

Påføringsmetoder

Pensel eller korthåret rull (må etterstrykes m/pensel).

Anbefalte data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Viftevinkel	60-80°
Trykk ved dyse	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Sprøyting må gjøres av profesjonelle.

Forhold under påføring

Må ikke påføres ved fare for dugg.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Typisk	35 µm
Våt	Typisk	60 µm

Tallverdiene ovenfor gjelder uhøvlet treverk.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt	14 - 16	m ² /l
-----------------	---------	-------------------

Tynner

JOTUN White Spirit

Utspeding

Ikke tilsett fremmede oljer.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

Avviket ved endret temperatur, luftfuktighet, vindforhold og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Støvtørr	24 t	12 t	6 t
Brukstørr	96 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast, tørt og fritt for fett, uten såperester, voks o.l. Edle tresorter avfettes først med rødsprit, deretter lett sliping.

Forbehandling

På ubehandlede flater bruk BENAR Blank eller BENAR UVR tynnet 20 % med JOTUN White Spirit. Påføres vått-i-vått til treverket er mettet. Tørk av overskytende olje med en lofri fille.

Toppstrøk

Treverket pusses lett og påføres 3 x BENAR Blank eller BENAR UVR. Lett sliping mellom strøkene anbefales for best sluttresultat. Deretter påføres BENAR Matt som siste strøk. Endeved/kuttflater må mettes ekstra godt. Ved vedlikehold av BENAR Matt påføres 1 x BENAR Blank og deretter 1 x BENAR Matt. For best mulig beskyttelse utendørs anbefales 4 x BENAR UVR. Hvis en matt overflate er ønskelig, anbefales siste strøk med BENAR Matt.

Anmerkning

Pga. fare for selvantennelse skal brukte kluter o.l. brennes straks eller legges i vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 1

Ikke relevant.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

30159388, 45970502

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.