

VISIR Oljegrunning klar

Produktbeskrivelse

Type

Råtehindrende, vannavvisende grunning kun til utendørs bruk.

Egenskaper og fordeler

Binder løse trefibre og sikrer god heft for videre behandling. Produktet inneholder middel mot råte- og svertesopper.

Forsterker overflaten og gjør den vannavvisende. Gir lenger holdbarhet til malingsystemet.

Bruksområde

Benyttes før påføring av beis - på alt nytt og værslitt utvendig treverk. Anbefales også under dekkbeis og maling - i den kalde årstiden. (under + 5°C).

Bruksbetingelser

Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller for. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke overskrides. Produktet skal ikke sprøytes.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,9 L, 2,7 L og 9 L
Farger	Upigmentert, klar.
Generisk type	Grunning, basert på spesielle alkydoljer.
Tørrestoff	30 ± 2 volum%
Litervekt	0,92 kg/l
Flammepunkt	63 °C
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h): 750 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 750 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før bruk. Underlag som er behandlet med linolje eller linoljeholdig beis, må rengjøres til bart treverk, da gammel linolje kan forårsake blæredannelse ved overbehandling med beis, dekkbeis eller maling. For å sørge for riktig håndtering av dette produktet, anbefales det å bruke vernehansker av type engangshansker. Det er viktig å bytte hansker etter en tid av hensyn til holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid.

Påføringsmetoder

Benytt en grunningspensel, unngå tørrstryking. Avslutt ikke på tvers av kledningen, men påfør VISIR Oljegrunning klar helt ut i kledningens lengderetning. Grunningen må strykes godt ut da produktet ikke skal danne film på overflaten. Tørk av eventuell overflødig grunning fra intakte flater.

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Anbefalt, uhøvlet tre	4 - 7	m ² /l
Anbefalt, høvlet tre	9 - 11	m ² /l

Maksimalt forbruk (4 m²/l) må ikke overskrides.

Rengjøring av maleverktøy

JOTUN Penselrens og vann.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. -5 °C), sug, fuktighet og luftbevegelse.

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Underlagstemperatur	-5 °C	5 °C	15 °C	23 °C
Overmalingsintervall, minimum	1 uke	72 t	48 t	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Avrund skarpe kanter for å oppnå best mulig kantdekk. Underlag som har stått ubehandlet i mer enn 4 uker skal rengjøres og løse trefibre fjernes. Tidligere behandlet treverk rengjøres med JOTUN Kraftvask. Løs malingfilm og løse trefibre fjernes ved stålborsting/skraping.

Forbehandling

Påfør JOTUN Sopp- og algedreper iht. bruksanvisningen.

Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med JOTUN Sopp- og algedreper etter rengjøring med JOTUN Kraftvask.

Grunning

Alt bart treverk behandles før eller umiddelbart etter montering med ett strøk VISIR Oljegrunding klar. Grunningen må strykes godt ut. Bar endeved/kuttflater påføres 3-4 strøk vått-i-vått. Treverket skal ferdigbehandles med ønskede produkter innen 1 måned.

For maksimal beskyttelse kan treverk grunnet om vinteren, ved lave temperaturer, påføres 1 x DRYGOLIN Oljedekkbais før treverket ferdigbehandles med ønsket toppstrøk påfølgende vår.

Toppstrøk

Kan overbehandles med alle Jotuns beiser, dekkbeiser og malinger.

Anmerkning

Bruk biocidprodukter forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, vask, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til lokal miljøstasjon. Fjern mest mulig grunning fra verktøyet f.eks. med JOTUN Penselrens. Flytende grunning må ikke tømmes i avløp eller vassdrag men leveres til lokal miljøstasjon.



Sertifikater

Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2011-0004.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 2

Ikke relevant.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

31177090, 45938544, 31177108, 45938620, 31206907, 45938964

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.