

Teak Sealer

Produktbeskrivelse

Type

Dette er et vannbasert sealer basert på kinesisk treolje.

Egenskaper og fordeler

Den har meget god inntrengningsevne. Produktet gir en voksaktig overflate som beskytter mot vann og smuss/skitt, og hindrer overflaten i å tørke ut og sprekke.

Bruksområde

Designet for å beskytte teakdekk fra oksidasjon og vanlige problemer forårsaket av miljøpåvirkninger. Kan brukes på andre treoverflater.

Produktdata

Farger	beige		
Tørrestoff	33	± 2	volum%

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Teak Sealer	0.5	0.5
Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.		

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Pensel designet for flekker.

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Tørr	Minimum	20 µm
Tørr	Maksimum	35 µm
Tørr	Typisk	30 µm
Våt	Minimum	60 µm
Våt	Maksimum	100 µm
Våt	Typisk	90 µm

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk	16,5 - 9,5	m²/l
Teoretisk	11	m²/l

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Vann

Tørketider

Relativ luftfuktighet	50 %	50 %	50 %
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C	40 °C
Gjennomtørr	45min	30min	30min
Overmalingsintervall, minimum	1t	45min	45min

Bruksanvisning

Forarbeid

På lakkerte overflater, fjern løs lakk, forvitrede og løse trefiber. Teak-overflater med flekker og kraftig misfarging, vaskes med anbefalt Jotun vaskemiddel. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Forbehandling

Skyll godt med rent vann. Rengjør med Teak Cleaner.

Siste strøk

Påfør ett strøk. Etter 30 minutter fjernes det overskytende produkt med en tørr og ren klut. Skadet eller svært tørt trevirke kan trenge mer enn ett strøk, gjenta prosessen.

Anmerkning

Materialer som rengjøringsfiller, papir og verneklær som er forurenset av produktet kan selvantennes flere timer senere.

Forurenset materiale må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag og lagres utendørs. Forurensede materialer må fjernes fra arbeidsplassen ved slutten av hver arbeidsdag, og lagres utendørs.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Teak Sealer 24 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565862

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.