

# Aquarelle veggbord

## Teknisk datablad

Klassifisering	Standard	Tarkett verdi etter test
Produkttype	EN 233	Vinyl veggbelegg på rull
Produktegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Total tykkelse	EN ISO 24346	0,92 mm
Total vekt	EN ISO 23997	1500 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,12 mm
Overflatebehandling		TopClean XP
Monteringsmetode		Hellimes
Ytelse for CE-Merking	Standard	Tarkett verdi etter test
Ytelseserklæring nr.	EN 15102	0132-0083-DoP-2020-08
Brannklassifisering	EN 13501-1	D-s2, d0
Tekniske egenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Utmerket motstand <sup>2</sup>
Styrke sveiseskjøt	ISO 16906	≥ 150 N/50mm
Miljøegenskaper	Standard	Tarkett verdi etter test
Gjenvinnbarhet		Monteringskapp
Resirkulert innhold		8,5 %
TVOC-utslipp etter 28 dager	ISO 16000-9	≤ 10 µg/m <sup>3</sup>
Dimensjoner og designs		
Rull		Rull 0,49 x 35m
Antall tilgjengelige design		16



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (22/06/2022). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår webside [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.