



Erstatter: 2010-02-22

Dato: 2012-07-18

## Casco Wetblock 3782

Casco Wetblock er en fleksibel, diffusjonsåpen, sementbasert membran for legging i våtrom før legging av fliser på murte, støpte konstruksjoner. Brukes på balkonger, terrasser og i kjellere med tilstøtende fuktighet. Egnet på gulv med varmekabler.

- Til innen- og utendørs bruk
- Til balkonger, terrasser, kjellere, våtrom
- Elastisk
- Under keramiske fliser
- Til varmegulv
- Gir et ekstra bevegelig sjikt

### TEKNISK DATA

Basis:	Sementbasert membran
Emballasje:	10 kg
Farge:	Grå
Densitet:	1580 kg /m <sup>3</sup>
Brukstid:	Ca 1 time ved +18°C
Gangbar:	Ca 5 timer etter første påføring
Tørketid:	Innendørs: Belegningsklar etter 24 timer Utendørs: Belegningsklar etter 48 timer
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 20°C. gjelder både underlag og pulver
Tykkelse:	1,2 mm pr strøk, ikke under 2mm totalt
Forbruk:	1,8 kg / m <sup>2</sup> / mm
Verktøy:	Tannet sparkel, sparkelbrett evt kost.
Oppbevaring:	12 mnd, frostfritt i uåpnet emballasje.

### GENERELT

Se brosjyren WetStop system for utfyllende veiledning, generell informasjon og bilder for hele oppbyggingen av våtrom

### UNDERLAG

Underlaget skal være egnet for formålet. Casco Wetblock skal ligge med fall minimum 1:100 så vannet kan renne av fra underlaget. Betong skal ha herdet i 3 måneder under gunstige forhold. Underlaget skal være rent, tørt og fritt for støv. Det skal være rengjort for olje, fett og lignende. Gammel limfilm og limrester må fjernes. Løse sjikt fjernes mekanisk. Underlaget bør ha minst 0,5 mPa i holdfasthet. Sugende underlag fuktes med vann og deretter slemmes overflaten med en slemmemørtel. Blandningen børstes inn i underlaget. Sugende underlag som eks. gammel betong, puss og lignende

### BLANDINGSFORHOLD

Slemmemørtel: Ca 0,32 l vann og 1 kg Casco WetBlock  
Første påføring; 3,1 l vann og 10,0 kg Casco WetBlock.  
Andre påføring; 2,6 l vann og 10,0 kg Casco WetBlock

## PÅFØRING

Casco WetBlock påføres alltid i to sjikt.

### Første påføring:

Påfør et tynt sjikt med en kost og monter evt. tilbehør som mansjetter og bånd. Legg disse ned i den fuktige membranen og overstryk disse med ny membran Ved skjøter anbefales det overlapp på ca 5 cm.

### Andre påføring:

Denne påføringen gjøres når første sjikt er gangbart etter ca. 5 timer. Del inn i seksjoner. Bruk en 4 mm tannsparkel og trekk ut massen, snu deretter sparkelbrettet og glatt overflaten før den har skinnherdet innen 10 minutter.

Ved behov benyttes kost der man ikke kommer til. Fliser legges når membranen er tørr. Bruk Casco flislim, fugemasse, mansjetter og membranbånd.

Casco Wetblock må alltid overdekkes med keramiske fliser, mosaikk eller naturstein

Utendørs skal man begynne flisleggingen innen 7 dager, så ikke UV lyset kan påvirke membranen.

Når strøkene er tørket er de klare for flissetting med et vannfast lim f.eks. Casco Multifix 4141 eller Casco MultiFix Premium3765.

## TILBEHØR WETSTOP SYSTEMET

Wetstop Tettebånd SH 120mm x 15m, 3780  
Wetstop Tettebånd SH 120mm x 30m, 3781

Wetstop Tettebånd KL 120mm x 15m, 3797  
Wetstop Tettebånd KL 120mm x 30m, 1798

Wetstop PC Innerhjørne, 6347  
Wetstop PC-E Ytterhjørne, 6348

Wetstop MP Rørmansjett 10- 24mm, 6380  
Wetstop MP Rørmansjett 32- 60mm, 6381  
Wetstop MP Rørmansjett 70-125mm, 6382

Wetstop MG Slukmansjett 370 x 370mm, 3626 og 3646

Casco Våtromsilikon eller Casco AquaSeal

## HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen  
Helsefare: Irriterende

Generelt bør god renslighet overholdes. Støvmaske bør benyttes. Ved hudkontakt, vask med såpe og vann. Skyll øyeblikkelig med vann ved øyekontakt og kontakt lege. Oppbevares utilgjengelig for barn. Verktøy rengjøres med vann før membranen er herdet. Herdet membran fjernes mekanisk.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



Akzo Nobel Coatings AS  
Postadresse:  
Postboks 565,  
1411 KOLBOTN  
Tlf.: +47 66 81 94 00  
Fax +47 66 81 94 51  
Web: www.casco.no